

我们的标准产品已成为烧结基底材料的行业标准。当时，北美几乎所有使用丝网印刷烧结基底生产的滑雪板都采用了 **GlideShield 2001**。

作为彩色基底领域的领导者和推动者，**GlideShield 2001** 目前提供超过 130 种 **Pantone** 颜色，并具备完整的 **Pantone** 配色功能，包括荧光色和金属色。



PROPERTY	UNITS	TEST METHOD	TYPICAL VALUES
Density	g /cc	ASTM D-1505	> 0.93
Average Molecular Mass	g / mol	ISO	6.5 million
	g / mol	ASTM D-4020	4.4 million
Melt Index	g / 10 min.	ASTM D-1238	0
Tensile Modulus	MPa	ISO 527	680
	PSI	ASTM D-638	98600
Coefficient of Thermal Exp.	Unit length / °F	ASTM D-0696	1.1 x 10 ⁻⁴
Shrinkage	%, linear / trans.	Internal	7 / 2.7
Wax Absorption	mg. / cu.c	Internal	TBD
Abrasion Resistance	Index	Sand Slurry	0.588
Izod Impact Resistance	J / m	ASTM D-256	No failure
Thermal Response	Linear / trans.	Internal	< 2% / < 1%
% Crystallinity	%	DSC anal.	53